

KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTA GUMOWA ODPORNNA NA OZON/UV



PARAMETRY TECHNICZNE

BAZA KAUCZUKOWA	EPDM/ SBR		
PRZEKŁADKA	bez przekładki	pojedyncza bawełniana	podwójna bawełniana
GĘSTOŚĆ	1,5 g/cm ³		
TWARDOŚĆ	65 +/-5 ShA		
KOLOR	czarny		
TEMPERATURA	-25°C - +80°C		
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	3,5 - 4,0 MPa		
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	150-200%		
ODPORNOŚĆ NA OZON/UV	dobra *		
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE CIEPLNE	dobra *		
ODPORNOŚĆ NA OLEJE I PALIWA	brak		
ODPORNOŚĆ NA KWASY	średnia *		

TOLERANCJA DLA PODANYCH WARTOŚCI +/- 3% CHYBA, ŻE W KARCIE PODANO INACZĘJ

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

*w porównaniu do płyty gumowej SBR ogólnego przeznaczenia

MARKA WŁASNA

SCP SELECT

SCP Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

EPDM to kauczuk etylenowo-propylenowy, zwykle określane gumą kwasoodporną. Płyty gumowe EPDM to produkty o dobrej odporności na warunki atmosferyczne, UV oraz rozcieńczone kwasy. Płyta ma obustronnie gładką powierzchnię. Każda płyta w rolce jest pojedynczo zapakowana w folię lub worek z etykietą identyfikującą produkt oraz partię produkcyjną. Produkt nietalkowany, przełożony folią.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zaleca się przechowywanie produktu w warunkach magazynowych o temperaturze od +10 do +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz kontaktu z mediami wchodzącymi w reakcję z gumą: oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa, kwasy itp. Dopuszcza się składowanie rolek w warstwach, jednak nie więcej niż cztery poziomy.

ZASTOSOWANIE

Płyty gumowe EPDM przeznaczone są do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego. Stosowana jest do wycinania uszczelnień, odbojników, wibroizolatorów, fartuchów, elementów maszyn rolniczych i budowlanych oraz wszelkich detali, gdzie oczekiwana jest podwyższona odporność na starzenie cieplne.

DYSTRYBUTOR

SCP

Rubber Solutions

SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl

OZNACZENIE HANDLOWE

Kod	P#_ _EPDM_ _ _ _
Nazwa	Płyta gumowa SCP #_ _mm EPDM / _ _x_ _m

EPDM

