


PŁYTA GUMOWA Z REGRANULATU



REGRANULAT

NAZWA I KOD

Regranulat SCP Select [R]

PARAMETRY TECHNICZNE

KOLOR	CZARNY			
SKŁAD WYROBU	GRANULAT GUMOWY SBR, SPOIWO POLIURETANOWE			
MASA POWIERZCHNIOWA	0,75 [kg/m ² /1mm]	0,86 [kg/m ² /1mm]	0,95 [kg/m ² /1mm]	1,05 [kg/m ² /1mm]
SZEROKOŚĆ	1 [m]			
GĘSTOŚĆ MINIMALNA	750 [kg/m ³]	860 [kg/m ³]	950 [kg/m ³]	1050 [kg/m ³]
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE		min. 650		
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU		min. 55		
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	Efl			
ODPORNOŚĆ ELEKTRYCZNA	ROZPRASZAJĄCA			
WSP. PRZEWODZENIA CIEPŁA λ	0,17 [W/(mK)]			
OPÓR CIEPLNY R	0,15 [m ² K/W]			
AMORTYZACJA				15 [%] dla grubości 10mm
DYNAMICZNY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA	MIN. 0,65 (≥ 0,3) KLASA TECHNICZNA DS			
WODOSZCZELNOŚĆ	PRODUKT NIE JEST WODOSZCZELNY			

TOLERANCJA DLA PODANYCH WARTOŚCI +/- 5% CHYBA, ŻE W KARCIE PODANO INACZĘJ

MARKA WŁASNA

SCP SELECT

SCP Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Płyta z regranulatu gumowego SBR połączonego przy użyciu spoiwa poliuretanowego.
- Wszechstronne zastosowanie izolacyjne, tłumiące i antypoślizgowe.
- Wyroby spełniają wymagania MZIOS z dnia 12.03.1996 dotyczące zawartości LZO i mogą być stosowane w pomieszczeniach kategorii A i B przeznaczonych na pobyt ludzi.
- Wyroby nie podlegają obowiązkowi klasyfikacji REACH, nie zawierają substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Zaleca się przechowywanie produktu w warunkach magazynowych o temperaturze od +10 do +25°C.
- Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz kontaktu z mediami wchodzącymi w reakcję z gumą: oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa, kwasy itp.
- Dopuszcza się składowanie rolek w warstwach jednak nie więcej niż cztery poziomy.

ZGODNOŚĆ



INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

DYSTRYBUTOR

SCP

Rubber Solutions

SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl