

PŁYTA TARASOWA Z REGRANULATU Z TRAWĄ

NAZWA I KOD

Gumowa Płyta Chodnikowa Ze Sztuczną Trawą [RPCT]

PARAMETRY TECHNICZNE

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| NAZWA PRODUKTU | PLYTA Z TRAWĄ 25mm 0,5 x 0,5 m | PLYTA Z TRAWĄ 25mm 1 x 1 m |
| KOLOR | czarny / zielony | |
| SKŁAD WYROBU | GRANULAT GUMOWY SBR, SPOIWO POLIURETANOWE, SZTUCZNA TRAWA PE+PP | |
| GRUBOŚĆ | 25 mm (+/- 2mm) | |
| WYSOKOŚĆ TRAWY | ok. 30 mm | |
| MASA POWIERZCHNIOWA | ok. 4,5 kg | ok. 18,5 kg |
| DEKLAROWANE WYMIARY | NIE MNIEJ NIŻ 490 x 490 mm | NIE MNIEJ NIŻ 990 x 990 mm |
| GRUBOŚĆ WŁÓKNA TRAWY | 5 600 DTEX | |
| GRUBOŚĆ RUNA NA m2 | 18 900 | |
| WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA | -20 / +70 °C | |



MARKA WŁASNA

SCP SELECT

SCP Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Płyta z regranulatu gumowego SBR połączonego przy użyciu spoiwa poliuretanowego z warstwą sztucznej trawy PE + PP.
- Wyroby podlegają obowiązkowi klasyfikacji REACH ORAZ RoHS, nie zawierają substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne.
- Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne.
- Dzięki fazowaniu brzegów doskonale odprowadza wodę.
- Płyta od spodu ma karbowaną strukturę przypominającą tabliczkę czekolady dzięki czemu nie odkształca się pod wpływem warunków atmosferycznych i zachowuje równą powierzchnię przez długi czas.
- Wypukłości zapobiegają przesuwaniu się na piaszczystym podłożu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Produkt można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.
- Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzewczych, bez bezpośredniego narażenia na działanie czynników zewnętrznych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych.

ZGODNOŚĆ



INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

DYSTRYBUTOR

SCP

Rubber Solutions

SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl