

# PŁYTA GUMOWA Z REGRANULATU MIX

NAZWA I KOD

Regranulat Mix SCP Select [ RM ]

## PARAMETRY TECHNICZNE

KOLOR	CZARNY Z LOSOWYM WTRĄCENIEM KOLOROWEGO GRANULATU	
SKŁAD WYROBU	GRANULAT GUMOWY SBR, SPOIWO POLIURETANOWE, KOLOROWY GRANULAT EPDM	
MASA POWIERZCHNIOWA	0,75 [kg/m <sup>2</sup> /1mm]	0,86 [kg/m <sup>2</sup> /1mm]
SZEROKOŚĆ	1 [m]	
GĘSTOŚĆ MINIMALNA	750 [kg/m <sup>3</sup> ]	860 [kg/m <sup>3</sup> ]
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE		650 [kPa]
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU		55 [%]
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	Efl	
ODPORNOŚĆ ELEKTRYCZNA	ROZPRASZAJĄCA	
WSP. PRZEWODZENIA CIEPŁA λ	0,17 [W/(mK)]	
OPÓR CIEPLNY R	0,15 [m <sup>2</sup> K/W]	
DYNAMICZNY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA	MIN. 0,65 (≥ 0,3) KLASA TECHNICZNA DS	
WODOSZCZELNOŚĆ	PRODUKT NIE JEST WODOSZCZELNY	
TOLERANCJA DLA PODANYCH WARTOŚCI +/- 5% CHYBA, ŻE W KARCIE PODANO INACZĘJ		

## INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.



## MARKA WŁASNA

# SCP SELECT

SCP Sp. z o.o.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Płyta z regranulatu gumowego SBR połączonego przy użyciu spoiwa poliuretanowego.
- Wszechstronne zastosowanie izolacyjne, tłumiące i antypoślizgowe.
- Wyroby spełniają wymagania MZIOS z dnia 12.03.1996 dotyczące zawartości LZO i mogą być stosowane w pomieszczeniach kategorii A i B przeznaczonych na pobyt ludzi.
- Wyroby nie podlegają obowiązkowi klasyfikacji REACH, nie zawierają substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Zaleca się przechowywanie produktu w warunkach magazynowych o temperaturze od +10 do +25°C.
- Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz kontaktu z mediami wchodzącymi w reakcję z gumą: oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa, kwasy itp.
- Dopuszcza się składowanie rolek w warstwach jednak nie więcej niż cztery poziomy.

## ZGODNOŚĆ



## DYSTRYBUTOR

# SCP

Rubber Solutions

SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl