

PŁYTA GUMOWA ODPORNĄ NA OZON/UV



EPDM

NAZWA I KOD

EPDM SCP Select [PEP]

PARAMETRY TECHNICZNE

BAZA KAUCZUKOWA	EPDM/ SBR		
PRZEKŁADKA	bez przekładki	pojedyncza bawełniana	podwójna bawełniana
GĘSTOŚĆ	1,5 g/cm ³		
TWARDOŚĆ	65 +/-5 Sha		
KOLOR	czarny		
TEMPERATURA	-20°C - +70°C		
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	3,5 MPa		
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	180%		
ODPORNOŚĆ NA OZON/UV	dobra *		
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE CIEPLNE	dobra *		
ODPORNOŚĆ NA OLEJE I PALIWA	brak		
ODPORNOŚĆ NA KWASY	średnia *		

TOLERANCJA DLA PODANYCH WARTOŚCI +/- 3% CHYBA, ŻE W KARCIE PODANO INACZEJ

MARKA WŁASNA

SCP SELECT

SCP Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- EPDM to kauczuk etylenowo-ropylenowy, zwykle określany gumą kwasoodporną
- Produkt o dobrej odporności na warunki atmosferyczne, UV oraz rozcieńczone kwasy.
- Najczęściej spotykany rodzaj gumy w wielu gałęziach przemysłu.
- Obustronnie gładka powierzchnia.
- Każda płyta w rolce jest pojedynczo zapakowana w folię lub worek z etykietą identyfikującą produkt oraz partię produkcyjną.
- Produkt nietalkowany, przełożony folią.
- Płyty gumowe EPDM przeznaczone są do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Zaleca się przechowywanie produktu w warunkach magazynowych w temperaturze od +10 do +25°C.
- Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz kontaktu z mediami wchodzącymi w reakcję z gumą: oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa, kwasy itp.
- Dopuszcza się składowanie rolek w warstwach jednak nie więcej niż cztery poziomy.

ZGODNOŚĆ



INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

*w porównaniu do płyty gumowej SBR ogólnego przeznaczenia

DYSTRYBUTOR

SCP

Rubber Solutions

SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl