

PŁYTA GUMOWA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA



NAZWA I KOD

SBR SCP Select [PSB]

PARAMETRY TECHNICZNE

BAZA KAUCZUKOWA	SBR		
PRZEKŁADKA	bez przekładki	pojedyncza bawełniana	podwójna bawełniana
GĘSTOŚĆ	1,5 g/cm ³		
TWARDOŚĆ	70 +/-5 ShA		
KOLOR	czarny		
TEMPERATURA	-20°C - +70°C		
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	3,0 MPa		
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	150%		
ODPORNOŚĆ NA OZON/UV	brak		
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE CIEPLNE	brak		
ODPORNOŚĆ NA OLEJE I PALIWA	brak		
ODPORNOŚĆ NA KWASY	brak		

TOLERANCJA DLA PODANYCH WARTOŚCI +/- 3% CHYBA, ŻE W KARCIE PODANO INACZEJ

MARKA WŁASNA

SCP SELECT

SCP Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Kauczuk styrenowo butadienowy określany gumą ogólnego zastosowania.
- Produkty o dobrej odporności na ścieranie stanowiąc ekonomiczną alternatywę dla naturalnego kauczuku.
- Najczęściej spotykany rodzaj gumy w wielu gałęziach przemysłu.
- Obustronnie gładka powierzchnia.
- Każda płyta w rolce jest pojedynczo zapakowana w folię lub worek z etykietą identyfikującą produkt oraz partię produkcyjną.
- Produkt nietłoczony, przełożony folią.
- Do użytku wewnętrznego w środowisku obojętnym chemicznie.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Zaleca się przechowywanie produktu w warunkach magazynowych w temperaturze od +10 do +25°C.
- Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz kontaktu z mediami wchodzącymi w reakcję z gumą: oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa, kwasy itp.
- Dopuszcza się składowanie rolek w warstwach jednak nie więcej niż cztery poziomy.

ZGODNOŚĆ



INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

DYSTRYBUTOR

SCP

Rubber Solutions

SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl